

Глигор Јовановски

**СТЕПЕН НА ПРИСУТНОСТ НА МЕТАСТАБИЛНАТА β' ФАЗА КАЈ
КАЛЕНИ ЛЕГУРИ ОД СИСТЕМОТ A_g-Zn (27—48 теж. % Zn)
НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА**

*M. Фукарова-Јуруковска,⁺ Г. Маевродиев⁺ и Гл. Јовановски⁺⁺
+Факултет за физика, Скопје; ++Хемиски факултет, Скопје*


АБСТРАКТ: Рентгенската анализа, кај калените легури од β -регионот на 0°C (смеса од лед и вода), поточно зависноста на интензитетот на првиот дифракционен максимум за фазите β , β' , ζ и γ -фазите од концентрацијата на Zn во легуирите покажа дека:
 — метастабилната β' -фаза се формира кај легуирите меѓу 29 и 46 теж. % Zn.
 — чиста β' -фазата се формира кај легуирите од 33,5 до 35 теж. % Zn и еквијатомната легура (38,2 теж. % Zn)
 — β' фазата максимално се задржува во легурата со 33,5 теж. % Zn (eutектоиден состав) и во легурата со 38,2 теж. % Zn (перитектоиден состав).

УВОД

Еквијатомната легура (38,2 теж % Zn) од овој систем (сл 1). и легуирите од нејзината непосредна околина се испитувани со различни методи и од голем број истражувачи. Овие истражувања се спроведени со цел да се одреди кинетиката на фазните трансформации $\beta \rightleftharpoons \zeta \rightarrow \beta'$, како и структурите на трите модификации β , β' и ζ . Бројни се истражувањата со методот на рентгенската анализа (монохроматични и поликристални пракшкови обрасци), меѓу кои позначајни се истражувањата на Edmunds ¹⁾, Owen ²⁾ и Weerts ³⁾. Тие ја предлагаат можноста всите структурите (β и β') да се сметаат за hcp структури со 9 атоми по единечна келија, со c -оска вдолж едната телесна дијагонала на коцката. Исто така тие, а подоцна и други автори ^{4, 5, 6, 7, 8, 9)} регистрираат дека стабилните β -кристиали (на висока температура сл. 1) калени во смеса од вода и лед (0°C) покажуваат суперструктура од типот CsCl, односно и при пониски температури, не се подложни на структурни промени. Тоа се кристалите на метастабилната β' -фаза.

Први истражувања за утврдување на можноста за формирања на метастабилната β' -фаза кај легури во поширок интервал на концентрација на Zn, како и истражувања на температурниот интервал во кој

при загревање се одвива трансформацијата на метстазилната β' фаза во стабилна ζ фаза се изведени со методот на термичка дилатација релативно покасно¹⁰⁾. Резултатите од истражувањата покажаа дека при каљење на легурите местастабилната β' фаза се формира во интервал од 29 до 46 теж. % Zn, а истата во ζ фаза се трансформира во температурниот интервал од 110°C до 175°C. За да се потврдат и конкретизираат резултатите за интервалот на легури кај кои при каљење се формира β' -фазата спроведени се и дополнителни истражувања со методот на електричниот отпор¹¹⁾, со методот на рендгенската дифракција и со металографска анализа на собна температура¹²⁾. Овде ќе бидат презентирани резултатите од истражувањата со методот на рендгенската дифракција*.



Сл. 1 ФАЗЕН ДИЈАГРАМ Ag-Zn


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАПКА

Рендгенската анализа на собна температура беше спроведена со JX рендген дифрактометар кој користи рендгенски зраци од Cu, ($K\alpha$) со бранова должина $\lambda = 1,54050 \text{ \AA}$, а ги регистрира со Geiger-Müller-ов бројач. Обрасците за рендгенската дифракција по методот на Deby — Scherrer беа припремени во форма на прав чили зрна беа помали од 63 μm . Кај сите легури прашковите обрасци се со ист волумен. Прашковидните обрасци беа затворени во евакуирани пиекс ампули, па калени од регион на присуство на β' -фаза во легурите (од температура 320 °C) на 0°C (смеса од лед и вода).

*Овие резултати се реферирали на VII конгрес на МФА на Југославија 6-11 октомври, 1980 год., Будва; Бечки.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

На сликата 2. е прикажана зависноста на интензитетот I (пикот од првиот дифракционен максимум ($2\theta = 38,8^\circ$ за α -фазата, $2\theta = 40,1^\circ$ за β' -фазата, $2\theta = 40,8^\circ$ за ζ -фазата и $2\theta = 40,8^\circ$ за γ -фазата) од составот на Zn во легурите на собна температура за 21 легура во интервалот од 27 до 48 теж. % Zn. На истата слика 2 е проектиран дел од фазниот дијаграм на системот Ag—Zn со координати: *айсциса*—теж. % Zn во легурите и *ордината*—температура. Висината на пиковите на дифрактограмите кај поединичните легури зависи од количинскиот сооднос на фазите во нив. Имајќи го во вид ова, при овие истражувања, висината на пиковите служи како мерка за степенот на присуството на дадена фаза во легурата.



Сл. 2

Од дијаграмот $I = f$ (теж. % Zn) (сл. 2) се гледа, дека метастабилната β' -фаза (полна линија) расте со растењето на Zn во легурите од од 29 (точка 1) до 33,5 теж. % Zn (точка 2), потоа опаѓа и пријма минимална вредност при 34,2 теж. % Zn (точка 3), за да по 35 теж. % Zn до 37,8 теж. % Zn присуството на метастабилната β' -фаза опаѓа. Најизразен, јасно ограничен максимум во курсот на $I = f$ (теж. % Zn) се забележа при 34,2 теж. % Zn.

лежува кај екиватомната легура (38,2 теж. % Zn); точка 5), а при 48 теж. % Zn, $I = f$ (теж. % Zn) прима нулта вредност.

Од дијаграмот (сл. 2) се гледа дека α -фазата (полна тенка линија) со растењето на Zn во легурите има курс на опаѓање и по легурата 33 теж. % Zn α -фазата не постои.

Почнувајќи од 36 теж. % Zn (пунктирана линија, сл. 2) присуството на ζ -фазата расте до 38 теж. % Zn од каде брзо паѓа до нулта вредност кај легурата 38,2 теж. % Zn. Во интервалот 39—43 теж. % Zn со растењето на Zn во легурите на сличен начин се менува присуството на β' и ζ -фазата во нив. Кај легурата со 48 теж. % Zn двете фази примаат нулти вредности.

Присуството на γ -фазата (на собна температура, на сл. 2 линијата означена со γ) покажува континуиран пораст со растењето на Zn во легурите од 39 до 48 теж. % Zn.

ЗАКЛУЧОК

Од презентираните експериментални резултати и нивната дискусија се гледа дека:

- метастабилната β' -фаза, чиста или придружена со α , ζ и γ фазите, егзистира во интервалот од 29 до 46 теж. % Zn.
- чиста β' -фазата се формира во интервалот од 33,5 до 35 теж. % Zn и во легурата со 38,2 теж. % Zn.
- максимално β' -фазата може да се задржи кај легурите со 33,5 и со 38,2 теж. % Zn, легури соeutектоиден и перитектоиден состав.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Edmunds J. G., Acta Crys. 4, (1951) 417
- [2] Owen E. A. and J. G. Edmunds, J. Inst. Metals 57, (1938) 291
- [3] Weerts von J., M. Hansen and Straumans, Z, Metallkde 11, (1932) 265
- [4] Koster W., Z. Metallkde 6, (1940) 151
- [5] Kichingman W. J. and J. B. Buckley, Acta Mett., 8, (1960) 373
- [6] Chaudhuri A, H. Mc I. Clark and C. M. Wayman, Acta Mett. 17, (1969) 737
- [7] Noguchi S., J. Phys. Soc. Japan 17, No 12, (1962) 1844
- [8] Clark I. Mc I. E. A. Merriman and C. M. Wayman, Acta Mett. 17, (1969) 719
- [9] Arias D. and J. Kittl, Metallography 11, (1978) 429
- [10] Мавродиев Г. и Фукарова-Јуруковска, M. EPSY Fizika (Supplement), 8. (1976) 212
- [11] Фукарова-Јуруковска М. и Г. Мавродиев, EPSJ FIZIKA (Supplement), 12, (1980), 133.
- [12] Фукарова-Јуруковска М., докторска дисертација, Факултет за физика Скопје, 1979 год.

DEGREE OF THE PRESENCE OF THE METASTABLE β' -PHASE A
QUENCHED ALLOYS OF Ag—Zn SYSTEM (27—48 wt.% Zn) AT
ROOM TEMPERATURE

M. Fukarova-Jurukovska, *G, Mavrodiev and Gl.Jovanovski*
*Fskultet za Fizika, Skopje; ** Hemiski fakultet, Skopje

The rendgen analysis of the quenched alloys from β -region to 0°C (mixture of ice and water) i.e. more exactly the dependence of the intensity of the first diffraction maximum of the α , β , β' , γ , and ζ -phases versus the Zn concentration in the alloys reveals that:

- the metastable β' -phase is formed between 29 and 46 wt. %Zn
- a pure β' -phase is formed between 33,5 and 35 wt. %Zn and in the alloy (38,2 wt. % Zn)
- the β' -phase is maximum retained for the alloy 33,5 wt. Zn (eutectoid composition) and for the alloy 38,2 wt%Zn (peritectoid composition).